

**TECHNISCHE WERTE**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
SCHEDELA TECNICA

euramic

**DIN EN 14411**

**SERIE/SERIES/СЕРИЯ/SERIE:**

**MULTI**

**FARBE/COLOUR/ЦВЕТ/COLORE:**

E824 delta, E887 omega

**FORMAT/SIZE/ОБОЗНАЧЕНИЕ АРТИКУЛА/FORMATO:**

1108, 8080

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | <b>Biegefestigkeit (Mittelwert)</b><br>Bending strength (Average value)<br>Прочность на изгиб (среднее значение)<br>Resistenza alla flessione (Valore medio)<br>(EN ISO 10545-4):   | Ø 24 N/mm <sup>2</sup>                     |
| 2. | <b>Wasseraufnahme (Mittelwert)</b><br>Water absorption (Average value)<br>Водопоглощение (среднее значение)<br>Assorbente acqua (Valore medio)<br>(EN ISO 10545-3):   | ≤ 3 %                                      |
| 3. | <b>Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert)</b><br>Scratch hardness of surface (Mohs scale) (minimum individual value)<br>Твердость по шкале Мооса (меньшее значение)<br>Durezza selerometrica sec. Mohs (valore singolo minore)<br>(EN 101):   | 6-7  |
| 4. | <b>Frostbeständigkeit</b><br>frost resistance<br>Морозоустойчивость<br>Resistenza al gelo<br>(EN ISO 10545-12):   | erfüllt/is required/Выполнено/<br>conforme |
| 5. | <b>Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten</b><br>Resistance of surface abrasion for glazed tiles<br>Износостойкость поверхности глазурованных плиток<br>Resistenza all'usura superficiale per piastrelle smaltate<br>(EN ISO 10545-7):   | Gruppe/Group/Группа/Gruppo: 5              |
| 6. | <b>Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten</b><br>Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles<br>Химическая устойчивость – кроме плавиковой кислоты (фтористоводородной) и ее соединений – для глазурованной и неглазурованной плитки<br>Resistenza agli agenti chimici – ad eccezione dell'acido fluoridrico e dei suoi composti – per piastrelle<br>(EN ISO 10545-13): | erfüllt/is required/Выполнено/<br>conforme |

**HAUSANSCHRIFT**  
**POSTANSCHRIFT**  
**KONTAKT**  
**GESCHÄFTSFÜHRER**

STRÖHER GMBH STRÖHERSTRASSE 2-10 D-35683 DILLENBURG  
STRÖHER GMBH POSTFACH 1762 D-35667 DILLENBURG  
T. +49 (0) 2771 391-0 F. +49 (0) 2771 391-340 INFO@STROEHER.DE WWW.STROEHER.DE  
GERHARD ALBERT PATRICK SCHNEIDER REG.-NR. HRB 3019 AMTSGERICHT WETZLAR

|   |  |
|---|--|
| 7. <b>Temperaturwechselbeständigkeit</b><br>Thermal shock resistance<br>Термостойкость<br>Resistenza agli sbalzi di temperatura<br>(EN ISO 10545-9):  | erfüllt/is required/Выполнено/<br>conforme |
| 8. <b>Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C</b><br>Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C/CE<br>Коэффициент термического расширения от комнатной температуры (20° C) до 100° C<br>Coefficiente di dilatazione in lunghezza a temperatura ambiente (20° C) fino a 100°C<br>(EN ISO 10545-8):  | < 80x10 <sup>-7</sup> K <sup>-1</sup>      |
| 9. <b>Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich</b><br>Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas<br>Коэффициент сопротивления скольжению для влажных напольных покрытий при ходьбе босиком<br>Gruppi di valutazione per rivestimenti antisdrucciolevoli per pavimenti in zona dove si cammina a piedi nudi sul bagnato<br>(DIN 51 097):  | Gruppe/Group/Группа/Gruppo: A              |
| 10. <b>Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)</b><br>Classification groups for industrial floor claddings with an inerteased risk of slipping (safety procedure)<br>Коэффициент сопротивления для промышленных помещений с повышенным риском скольжения<br>Gruppi di valutazione per rivestimenti di pavimenti industriali con elevato pericolo di sdrucciolevolita' (procedimento di controllo)<br>(DIN 51 130): | Gruppe/Group/Группа/Gruppo: R 10           |

**Ströher GmbH**  
Ströherstraße 2-10  
35683 Dillenburg  
Telefon: +49 2771 391-0  
Telefax: +49 2771 391-340  
E-Mail: info@stroeher.de  
Internet: www.stroeher.de

**STRÖHER GmbH**  
i. V. Jochen Keil  
Laborleiter

04.02.2013

**HAUSANSCHRIFT**  
**POSTANSCHRIFT**  
**KONTAKT**  
**GESCHÄFTSFÜHRER**

STRÖHER GMBH STRÖHERSTRASSE 2-10 D-35683 DILLENBURG  
STRÖHER GMBH POSTFACH 1762 D-35667 DILLENBURG  
T. +49 (0) 2771 391-0 F. +49 (0) 2771 391-340 INFO@STROEHER.DE WWW.STROEHER.DE  
GERHARD ALBERT PATRICK SCHNEIDER REG.-NR. HRB 3019 AMTSGERICHT WETZLAR